

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 538 plus

Jednostupňový primer na autoskla

Charakteristika:

DINITROL 538 plus je jednostupňový černý primer s dodatečnými vlastnostmi pro lepení autoskel pomocí PU lepidel. Jedná se o rozpouštědlový primer zrající na základě fyzikálních a chemických pochodů s vysokou přilnavostí na sklo a keramickém sítotisku. Tím zajišťuje držení systému PU lepidel v provozu vozidla. Dále poskytuje lepenému spoji i ochranu proti UV záření.

Primer **DINITROL 538 plus** je nutno použít v lepeném spoji pro následující účely:

- jako jednostupňový primer pro keramický pásek autoskla (dodatečná ochrana lepeného spoje proti UV záření)
- předúprava pro RIM pásy a laky
- primer s dlouhou otevřenou dobou (až 3 měsíce)
- ochrana proti korozi na malá poškození laku na přírubě karoserie
- použitelný pro všechna PU lepidla DINITROL (EFTEC)

Aplikace:

Před aplikací primeru **DINITROL 538 plus** musí být lepená plocha čistá a bez mastnot. Toho dosáhnete například pomocí DINITROL 7250 apod.

Primer musí být před použitím důkladně promíchán pomocí vložené míchací kuličky.

Nanášení primeru se provádí ručně pomocí aplikačního kartáčku resp. filce a nebo stříkáním.

Jednostupňový primér sklo/barva **DINITROL 538 plus** nechejte před nanesením vlastního lepidla zaschnout nejméně 10minut.

Z důvodu reakce primeru se vzdušnou vlhkostí je třeba otevřenou nádobu spotřebovat během maximálně 3-4 dní.

Skladování, bezpečnost:

Dle 91/155 EWG je primer **DINITROL 538 plus** povinně označen symboly: F, Xn.

Primer skladujte při teplotách 0 až 35°C, v dobře uzavřených obalech.

Skladovatelnost 12 měsíců.

S primerem pracujte v suchých a dobře větraných místnostech.

Přilnavost s PU lepidlem na keramickém pásku:

S čističem-aktivátorem	dobrá
bez čističe-aktivátoru	dobrá

Přilnavost s PU lepidlem:

Na laku	dobrá
na RIM a odříznuté housence	dobrá

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Báze	reaktivní polyuretany
Konsistence	černá kapalina
Hustota při 23°C	cca. 930+- 20 kg/cm ³
Obsah pevných látek	cca. 28%
Viskozita (Brookfield)	5 – 15 mPas
Doba schnutí	min. 10 minut
Bod vzplanutí	21°C
Otevřená doba	3 měsíce po aplikaci
Skladovací stabilita	12 měsíců v neotevřených originálních nádobách (za pokojové teploty)

9.9.2013